

ADF 709

vytváří pevný suchý film MoS₂. Pryskyřice je odolná proti opotřebení, velmi dobře přilnavý na kovové povrchy a snáší veliké teplotní rozdíly.



POUŽITÍ

Produkt vytváří suchý mazací film pro povrchy, které jsou vystaveny extrémním tlakům, jako např. kluzná ložiska, převody, hřídele atd. Tento produkt je určen zejména pro použití v námořních, vzdušných a pozemních vojenských zařízeních. ADF 709 je vhodný pro ochranu povrchu ve velmi korozivních a vysokoteplotních podmínkách a prostředích. Poskytuje největší antikorozivní ochranu při užití v lodní dopravě a při skladování techniky. ADF 709 poskytuje ochranu před zadřením, při montáži strojů a jejich bezproblémovému uvedení do chodu.

Tento produkt je zcela odlišný od ADF Standard a odpovídá nejvyšším specifikacím: MIL-L-8937B, NATO S1738, DEF ZX-34

NÁVOD K POUŽITÍ

Důležité je dokonale odmastit povrch za použití kvalitních neuhlovodíkových odmašťovačů jako např. náš SPANJAARD Electric Motor Cleaner apod. ADF 709 je koncentrovaný a může být ředěn aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly až v poměru 1: 3. Náplň promíchejte před užitím. Pískování nebo fosfátování povrchu po odmaštění zvyšuje přilnavost ADF 709 k povrchu. Při užití chlorovaných rozpouštědel se sníží nebezpečí vznícení. ADF 709 zaschne za 3 min. Vyzrállost povrchu je 24 hodin při 20 °C, nebo 1 hod. při 150°C. Film je po zaschnutí odolný do 350 °C.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

MazadloMoS₂

Bod vzplanutí6°C

Provozní teplotado 350°C

Ředidlaaromat. a chlorovaná rozpouštědla

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Hořlavina! Nestříkat do ohně nebo na žhavé předměty. Ukládejte mimo dosah dětí. Aplikovat ve velmi dobře větraných prostorách.